

Tropical Plus – Acrílica



Pintura Acrílica de terminación MATE. Es de fácil aplicación y gran durabilidad. Es la elección ideal para la moderna decoración interior. Seca rápidamente sin olores residuales Posee gran facilidad de limpieza por su excelente resistencia al lavado y la abrasión.

Es un producto ideal para usarlo en el hogar, hoteles, escuelas. Recomendada especialmente para aplicar en todas las áreas de la casa , interior y exterior. Edificios y Torres tanto exterior como interior.

INTERIOR-EXTERIOR

Usos Típicos:

PROPIEDADES FÍSICAS

Vehículo: ACRÍLICA 100%

Pigmentos: Dióxido de Titanio / Extenders.

Solventes: Agua

Colores: De acuerdo a la cartilla de color.

Acabado: MATE.

Número de Manos: 2

Secado al tacto : 30 minutos

Secado duro: 8 horas

Repintado: 4 horas

Rendimiento Teórico: 30 m² /gl- 50 micrones

Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos

Durabilidad: Excelente

Primer Requerido : Si, ver recomendaciones.

RECOMENDACIONES

1. Fácil de aplicar y buena adherencia.
2. La lavabilidad mejora después de varios días de seca, a medida que la pintura se endurece.
3. Seca rápidamente produciendo una apariencia uniforme y agradable minimizando las imperfecciones e irregularidades.
4. Superficies nuevas de concreto necesitan el uso de Quick Dry Acrylic Primer o Fresh Cement Primer.

- Concretos
- Asbesto
- Madera
- Ladrillos
- Mampostería

La información contenida en esta hoja de datos, es revisada periódicamente para su actualización.

5. No penetra en superficies tizosas y polvorientas, requiere el PRIMER indicado: Quick Dry Acrylic Primer o Fresh Cement Primer.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

- Asegúrese que la superficie este completamente seca
- Remueva cualquier contaminación Donde sea posible la grasa, el polvo y la suciedad deben ser removidos para asegurar una buena adherencia y un secado apropiado.
- Cualquier madera que haya sido expuesta a la intemperie por más de una semana requiere un fuerte lijado en la superficie. Si moho y hongo están presentes en la superficie, deben ser tratados con Moss & Mould Killer. Agua a presión 21,000 kps (3,000 psi) es la mejor preparación previa a pintar una superficie de cemento. El lijado de superficie con contenido de plomo, cromato o asbesto viejo, puede ser nocivo para la salud si son ingeridos o inhalados.

APLICACIONES

La aplicación puede ser con pistola convencional, pistola de aire, Rolo, brocha de cerda natural. Evite brochazos excesivos. Si se usa spray la pintura se puede adelgazar con agua únicamente en una proporción de un galón de pintura por medio galón de agua.

PRECAUCIONES

Use con ventilación adecuada. No comer, tomar o fumar durante su uso. En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 min. Busque atención médica inmediatamente. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

Derramamiento: Use equipo de protección adecuado. Absorba con arena o tierra. No permita que llegue a desagües o que se derrame en cañerías.

Almacenamiento: Almacenar en condiciones secas, sombreadas y alejadas de fuentes de calor o ignición.

